

广州孚润 400-992-6811

# STABURAGS NBU 12-300 KP

应用于滚动和滑动轴承的长效润滑脂



## 应用特点

- 滚动和滑动轴承润滑剂
- 良好的抗腐蚀性
- 良好的压力吸收性
- 防水
- 长效润滑剂
- 可靠的磨损保护

## 产品描述

STABURAGS NBU 12/300 KP是一种基于矿物油和钕复合皂增稠剂的滚动和滑动轴承润滑剂。它提供良好的磨损保护和压力吸收性。

STABURAGS NBU 12/300 KP防水，并且具有可靠的抗腐蚀性。

## 产品应用

STABURAGS NBU 12/300 KP是一种用于纺纱机（上下辊）牵伸设备，风机和通风系统中的张力和偏心辊，万向轴和滚动轴承的长效和终身润滑的滚动润滑剂。

## 使用注意事项

STABURAGS NBU 12/300 KP易于借助刷子、抹刀或传统计量设备进行应用。

## 材料安全数据表

材料安全数据表可以在网站 [www.klueber.com](http://www.klueber.com) 索取。同时您也可以通过您在克鲁勃公司的联系人得到。

包装规格	Staburags NBU 12/300 KP
筒装, 400 克	+
罐装, 1 千克	+
桶装, 25 千克	+

产品参数	Staburags NBU 12/300 KP
产品代码	017062
化学成分, 基础油类型	矿物油
化学成分, 增稠剂	复杂钕皂基
最低使用温度	-20 °C / -4 °F
最高使用温度	130 °C / 266 °F
颜色范围	棕色
密度, 20 °C	近似值 0,97 g/cm <sup>3</sup>
工作针入度, DIN ISO 2137, 25 °C, 下限值	285 x 0,1 mm
工作针入度, DIN ISO 2137, 25 °C, 上限值	315 x 0,1 mm
运动粘度, DIN 51562 PT 01/ASTM D-445/AASTM D 7042, 40 °C	近似值 220 mm <sup>2</sup> /s
运动粘度, DIN 51562 PT 01/ASTM D-445/AASTM D 7042, 100 °C	近似值 18 mm <sup>2</sup> /s
速度因子 (n x dm)	近似值 350 000 mm/min



# STABURAGS NBU 12-300 KP

应用于滚动和滑动轴承的长效润滑脂

产品参数	Staburags NBU 12/300 KP
剪切粘度/25 °C, 剪切率300/秒, 设备: 旋转粘度计, 下限值	5 000 mPas
剪切粘度/25 °C, 剪切率300/秒, 设备: 旋转粘度计, 上限值	9 000 mPas
滴点, 依据DIN ISO 2176, IP 396	>= 220 °C
最小保质期 - 放置于未开封原装容器中置于干燥无霜处	60 月

## Klüber Lubrication – your global specialist

我们一直致力于不断创新的摩擦解决方案。通过与客户面对面的接触与咨询, 我们帮助全球工业领域的客户实现成功。全面的技术方案、经验丰富的员工团队, 使我们在80年的历史进程中, 得以为客户提供高效、高性能的润滑剂, 以满足客户日益提高的要求。

### 克鲁勃润滑剂(上海)有限公司

上海市青浦工业园区拓青路88号, 邮编 201700

电话 +86 21 69225666, 传真 +86 21 69225818

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时, 我们对于该产品知识及经验的积累, 并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数, 既不能提供该产品性能方面的担保; 也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能, 我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中, 因此, 克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间, 在没有预先通知的情况下, 对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

出版人和版权所有人: Klüber Lubrication München SE & Co. KG.

在事先与 Klüber Lubrication München SE & Co. KG 沟通的情况下, 允许重印部分或全部的内容, 前提是必须标明内容出处, 并将重印版本提供给版权人。